



Technische Daten unserer Luttenwandungswerkstoffe XX und Y

Qualität	XX	Y
Trägergewebe	PES	PES
Fadenstärke	1100 dtex	1100 dtex
Beschichtungsart	PVC	PVC
Gesamtgewicht ca. g/m ²	550 g	700 g
Zugfestigkeit in N/5cm Kette und Schuß ca.	1750/1500	2500/2500
Weiterreißfestigkeit in N Kette und Schuß ca.	400/400	500/500
Kältebeständigkeit	-25°C	-25°C
Wärmebeständigkeit	+70°C	+70°C
Brennverhalten ISO 3795 mm/min	<100	<100
Farbe	grau	grau
Antistatik	nein	nein

Schauenburg Tunnel-Ventilation GmbH

Weseler Str. 42 a • 45478 Mülheim-Ruhr Germany • T +49 (0) 208-88276-17 • F +49 (0) 208-88276-15
neumann@tunnel-ventilation.de • www.tunnel-ventilation.de

